




SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DATA SHEET



IDROTEK PRIMER H₂O

PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE

DESCRIZIONE

IDROTEK PRIMER H₂O è un primer epossidico bicomponente consolidante all' acqua.

CARATTERISTICHE GENERALI

Prodotto bicomponente formulato con resine epossidiche idro-diluibili ed un induritore poliamidico.

Ha alto potere penetrante, buona resistenza all'acqua, ottimo potere aggrappante su svariate superfici assorbenti quali cemento, mattoni, pietre, intonaci tradizionali e gesso.

CAMPI DI IMPIEGO

IDROTEK PRIMER H₂O è specifico come mano di fondo consolidante ed impermeabilizzante prima dell'applicazione di smalti epossidici o poliuretanic, malte autolivellanti e rivestimenti protettivi resinosi, anche ad alto spessore.

L'assenza di solventi lo rende indicato per la preparazione di fondi, anche in ambienti chiusi, quali pavimenti civili ed industriali, pareti e pavimenti di celle frigorifere, e serbatoi in cemento, depositi alimentari.

Ottimo come primer di fondo su calcestruzzo prima dei rivestimenti protettivi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rapporto di miscela A:B (A = base; B = indurente)	100 pp : 20 pp
Pot-life (tempo utile di lavorazione)	4 ore
Tempo di fuori polvere a 25°C	3 ore
Tempo di sopra-verniciabilità a 25°C	12 ore, max 24
Tempo di indurimento completo a 25°C	3 giorni

PREPARAZIONE

Mescolare accuratamente i due componenti nel rapporto indicato.

Dopo la miscelazione dei componenti il prodotto è pronto all'uso, non necessita di alcuna diluizione.

In caso di fondi umidi, si consiglia di aggiungere il **Componente C** che aumenta la capacità di presa ed indurimento.

APPLICAZIONE

Può essere fatta a pennello, a rullo o a spruzzo. I fondi da trattare devono essere asciutti, puliti, spolverati, esenti da parti friabili e da sostanze assorbenti inquinanti.

RESA TEORICA

E' subordinata al tipo di supporto da trattare. Mediamente con 1 kg di prodotto si trattano circa 6-7 mq di superficie.

CONFEZIONI

Secchi da :	10 kg (A) + 2 kg (B)
	5 kg (A) + 1 kg (B)
	1 kg (A) + 0.2 kg (B)

CONSERVAZIONE

In recipienti originali ed integri, protetti dal caldo eccessivo, il prodotto si conserva per circa 12 mesi.

AVVERTENZE

Nelle normali condizioni d'uso il prodotto non è dannoso per gli addetti alla sua manipolazione. Durante l'applicazione non mangiare, non bere e non fumare, usare indumenti protettivi quali guanti, occhiali e mascherina.



TEKNA CHEM S.r.l.

Stabilimento: Renate (MB) - Via Sirtori, z.i. 20838
Tel. +39 0362.91.83.11 Fax: +39 0362.91.93.96
E-mail: info@teknachem.it

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica, pur rappresentando lo stadio più avanzato di conoscenza, non esimono l'utilizzatore dall'esecuzione di accurate prove preliminari nelle proprie condizioni di impiego e di esercizio. Si declina pertanto ogni responsabilità per l'utilizzo improprio del prodotto.