



SILITEK NEUTRO

Sigillante siliconico elastico monocomponente resistente all'acqua ed alle dilatazioni



DESCRIZIONE

SILITEK NEUTRO è un sigillante universale siliconico neutro monocomponente pronto all'uso. Permanentemente elastico, resistente all'acqua ed alle dilatazioni è ideale nel campo delle costruzioni e per il riempimento dei giunti. SILITEK NEUTRO è utilizzabile anche come un adesivo per le costruzioni in legno o in metallo, per l'utilizzo sanitario e nel *Fai da Te*.

CARATTERISTICHE

SILITEK NEUTRO è un sigillante monocomponente pronto all'uso con un indurimento neutro all'umidità dell'aria. Applicabile su superfici alcaline, riduce l'effetto corrosivo su molti metalli. Il sigillante è antimuffa, non si dissolve, resistente all'acqua ed è indicato per l'utilizzo sanitario. I colori standard disponibili sono: trasparente, bianco, grigio, marrone, nero. Sono disponibili su richiesta colori speciali.

APPLICAZIONI

Il silicone SILITEK NEUTRO riduce la corrosione metallica grazie alla sua formulazione neutra. Prima di applicare il silicone per il trattamento dei giunti, assicurarsi che essi siano privi di grasso, olio, polvere o altro particolato. Per le altre applicazioni, la superficie del sigillante dovrà essere priva di sporco e non esposta a tensioni o pressioni nella fase di indurimento. Il prodotto si impiega anche per utilizzi indoor, grazie alla sua assenza di odore. Il materiale indurito può essere smaltito con la normale raccolta indifferenziata. Consultare le regole del proprio paese per maggiori informazioni.

PROPRIETÀ FISICHE E DATI TECNICI

Composizione	Gomma siliconica 100%	
Colore	Trasparente	Colorato
Peso specifico (g/cm ³)	1,00 ± 0,03	1,24 ± 0,03
Composizione	Neutra ossimica	
Durezza SHORE A	25 ± 3	
Tempo pelle	10-18 minuti	
Tempo di indurimento	1 mm/giorno	
Elasticità	25%	
Allungamento a rottura	400%	
Temperatura di applicazione	Da +1°C a +60°C	
Temperatura di servizio	Da -60°C a +180°C	

CONFEZIONI

Cartuccia da 300 ml

VALIDITÀ

Il prodotto si mantiene fino a 12 mesi dalla data di produzione, se conservato nelle confezioni originali chiuse e in luogo fresco e asciutto ad una temperatura da +0°C a +30°C.



AVVERTENZE

Il silicone SILITEK NEUTRO non deve essere utilizzato per sigillare acquari. Per applicazioni quali giunti sott'acqua all'interno di piscine raccomandiamo l'uso di sigillanti speciali.

Nel caso di superfici metalliche, testarne la possibilità di

corrosione prima di applicare il materiale. Le superfici porose come il marmo o la pietra arenaria potrebbero mostrare uno scolorimento intorno ai bordi della sigillatura dovuto ad un insufficiente priming.

Non sporcare la zona del sigillante ed eventualmente coprirlo secondo necessità. Non verniciabile.

Per evitare danni alla superficie del sigillante, non utilizzare detergenti corrosivi o aggressivi. Si consiglia l'uso di detergenti leggeri. Data la limitata durata dell'effetto fungicida, il sigillante deve essere sempre tenuto pulito. Arieggiare sufficientemente le stanze di applicazione per conservare meglio l'effetto antimuffa.

ATTENZIONE

Durante la fase di applicazione e di indurimento, le stanze devono essere sufficientemente ventilate. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, pulire gli occhi con acqua abbondante per circa 15 minuti e consultare un oculista.

Mantenere il prodotto non indurito fuori dalla portata dei bambini.

NOTE LEGALI

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica, pur rappresentando lo stadio più avanzato di conoscenza, non esimono l'utilizzatore dall'esecuzione di accurate prove preliminari nelle proprie condizioni di impiego e di esercizio. Si declina pertanto ogni responsabilità per l'utilizzo improprio del prodotto.

