




SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DATA SHEET



SUPERIOR 308 E è conforme alla norma EN 934-2

SUPERIOR 308 E

ADDITIVO SUPERFLUIDIFICANTE
PER CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI

DESCRIZIONE

Per la sua azione disperdente, le sue caratteristiche ed il buon sinergismo dei suoi componenti conferisce al calcestruzzo un buona riduzione del rapporto a/c consentendo di realizzare conglomerati cementizi fluidi e reo-fluidi; dona inoltre un buon mantenimento della lavorabilità con buone caratteristiche di compattezza, resistenza meccanica e chimica.

Ideale per climi estivi.

Il prodotto si può avere anche nella versione neutra ed invernale.

PROPRIETÀ FISICHE

SUPERIOR 308 E è conforme alla normativa UNI 934-2:

STATO FISICO:	LIQUIDO
COLORE :	BRUNO
MASSA VOLUMICA :	1,06 ± 0,02 g/dm ³
pH (a 20 °C):	5,5 ± 1
LIMITE D'UTILIZZO:	- 5 °C

PER LE GRANDI OPERE

SUPERIOR 308 E trova ampio utilizzo in tutte le opere in cui è indispensabile avere un calcestruzzo superfluido con un basso rapporto a/c, con elevate resistenze iniziali e finali, nonché il raggiungimento di un'ottima impermeabilità ed una grande resistenza all'aggressione chimica, come nelle pavimentazioni industriali, costruzione di porti, banchine, dighe, cassonimare, fondazioni, canalizzazione, barriere ad alta densità per reattori termonucleari ecc.

VANTAGGI NEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO

Permette un buon mantenimento della lavorabilità, facilitando il confezionamento e la messa in opera dei calcestruzzi in luoghi poco accessibili, facilita il pompaggio e migliora sempre l'aderenza dei ferri dell'armatura.

MODALITÀ D'USO e DOSAGGIO

Per ottenere la consistenza desiderata, si consiglia di additivare il prodotto al conglomerato umido, prima dell'ultima acqua di correzione.

Dosaggio sul peso del cemento: 0,8 – 1,5%

Dosaggio consigliato: 1%

Per prove in cantiere: 1 litro ogni 100 kg di cemento

Resistenze elevate a compressione e flessione a 2, 7 e 28 gg, buon mantenimento della lavorabilità, diminuzione del ritiro igrometrico, ottima finitura estetica ed aumento della durabilità.

Il SUPERIOR 308 E in virtù della sua particolare formulazione consente, nei casi in cui si desideri ottenere elevate riduzioni del rapporto a/c (calcestruzzi particolarmente compatti), dosaggi fino al 2%.



VALIDITÀ

La TEKNA CHEM garantisce per i suoi prodotti una validità di 6 mesi dalla data di acquisto.

CONFEZIONI

Taniche in plastica da 25 kg

Fusti da 200 kg

Cisternette da 1050 kg

Sfuso in cisterna.

Speciali dosatori automatici possono essere forniti su richiesta.



1305

TEKNA CHEM SRL

via Sirtori z.i. 20838 Renate (MB)

15

1305 – CPD – 1146

EN 934-2

SUPERIOR 308 E

Additivo per calcestruzzo riduttore di acqua
ad alta efficacia / superfluidificante T 3.1 / 3.2

Massimo contenuto di cloruri 0.1%

Massimo contenuto di alcali 0.5%

Sostanze pericolose assenti



TEKNA CHEM S.r.l.

Stabilimento: Renate (MB) - Via Sirtori, z.i. 20838

Tel. +39 0362.91.83.11 Fax: +39 0362.91.93.96

E-mail: info@teknachem.it

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica, pur rappresentando lo stadio più avanzato di conoscenza, non esimono l'utilizzatore dall'esecuzione di accurate prove preliminari nelle proprie condizioni di impiego e di esercizio. Si declina pertanto ogni responsabilità per l'utilizzo improprio del prodotto.